

**ADLER Beton-Siegel****42700 et suiv.**

<b>Description de produit</b>	Scellant monocomposant diluable à l'eau pour l'intérieur.
<b>Caractéristiques particulières</b>	<b>Résistant au fioul domestique selon DIN 53168</b>
<b>Domaines d'utilisation</b>	<b>Planchers de caves, escaliers, poêles à fuel de chauffage</b> <b>ADLER 2K-Epoxi-Beschichtung à l'eau est recommandé pour les sols de garage et industriels !</b>
<b>Technique d'application</b>	Au pinceau (pinceau acrylique) Au rouleau (rouleau à poils courts)
<b>Préparation du support</b>	Enlever soigneusement les impuretés grasses ou huileuses, rendre rugueuses ou poncer les chapes particulièrement lisses (couches frittées) pour obtenir une adhérence suffisante. Apprêter le support sablé avec ADLER Tiefengrund diluable à l'eau. Temps de séchage: env. 5 heures
<b>Couche de fond</b>	1 x avec ADLER Beton-Siegel, max. 10 % dilué
<b>Couche finale</b>	1 x avec ADLER Beton-Siegel, non dilué
<b>Diluant</b>	Eau
<b>Température du produit et du support</b>	Pas en dessous de + 10 °C Une humidité élevée et/ou des températures basses retardent le séchage.
<b>Temps de séchage</b>	Recouvrable au pinceau après env. 3 heures Praticable à pied après environ 5 heures
<b>Matériel</b>	Nettoyer à l'eau immédiatement après l'emploi. Éliminer les résidus de peinture séchés avec ADLER Abbeizer.
<b>Rendement par application</b>	6 – 8 m <sup>2</sup> /l
<b>Conditionnement</b>	750 ml; 2,5 l; 10 l
<b>Stockage</b>	Au frais, mais à l'abri du gel
<b>Délai de conservation</b>	3 ans dans emballage d'origine fermé.
<b>Teintes</b>	Kieselgrau            42700 (teinte de base) Graubeige            42701 Betongrau            42706
<b>Données techniques de sécurité</b>	Veuillez respecter la fiche de sécurité! Les mesures de protection habituelles doivent également être respectées lors de la transformation de produits peu polluants.

09-13 (remplace 03-92)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 05242/6922-450

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/utilisateur, toutefois elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. Il appartient à l'acheteur/utilisateur de décider de l'adéquation et de l'utilisation du produit fourni, c'est pourquoi il est recommandé de produire un échantillon pour vérifier l'adéquation du produit. Pour le reste, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente version remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.