

ADLER Seidenacryl

40751 suiv.



Description du produit

Peinture-laque acrylique, satinée, colorée, à base d'une dispersion à l'acrylate, diluable à l'eau, pour l'intérieur et l'extérieur, possédant d'excellentes propriétés universelles, très bonne résistance aux intempéries; également appropriée pour le vernissage de jouets.

Domaines d' utilisation

Couche de finition pour bois, acier, acier au zingué, aluminium et PVC dur.

ADLER Seidenacryl (peinture-laque acrylique satinée) 40751 suiv. peut être utilisé aussi pour le renouvellement de revêtements à base de résines alkydiques, qui présentent encore une bonne adhérence.

Utiliser des garnitures d'étanchéité et des rubans adhésifs appropriés (p. e. Tesa 4438 bleu).

Mode d' application

Au pinceau acrylique, au rouleau à poils ras, au pistolet

Couche de fond

Bois: 1 – 2 x ADLER Acryl-Holzgrund (Couche primaire acrylique pour bois) 41001 (consulter la fiche technique)

Métal: 1 - 2 x ADLER Acryl-Unigrund (Couche primaire acrylique universelle) 41191 suiv. (consulter la fiche technique)

Couche de finition

1 - 2 x ADLER Seidenacryl (Peinture-laque acrylique satinée) 40751 suiv., à selon les efforts (temps de séchage intermédiaire: 5 - 6 heures)

En cas d'exposition aux intempéries extrêmes (p.e. toit), il est conseillé d'utiliser ADLER Ferrocryl 41150 suiv. (peinture-laque)

Diluant

Eau; en cas d'application au pistolet env. 15 %

Temps de séchage

(Température ambiante 20° C)

Ponçable et apte à recevoir une autre couche après 5-6 heures

Température de travail et du support

pas au dessous + 10 ° C

L'humidité atmosphérique élevée et/ou les températures basses retardent le séchage.

Outils

Nettoyer les outils immédiatement après l'utilisation avec de l'eau. Sécher bien les pistolets pour éviter la formation de rouille. Eliminer les restes secs de peinture avec le décapant (de facilement dégradable) ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Rendement (par couche)

10 - 12 m²/l, selon la condition du fond

Présentation

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

07-10 (remplace 02-10) ZKL 4111

ADLER-WERK Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

Stockage

au frais, mais à l'abri du gel

Délai de conservation

3 ans en récipients originaux, pas ouverts

Teintes

Blanc W10	40751		
Base W20	40752		
Base W25	40790		
Base W30	40753		
Base brun	40791	Base bleu	40792
Base jaune	40793	Base vert	40794
Base rouge	40795		
Rapsgebl RAL 1021		Jaune colza	40757
Feuerrot RAL 3000		Rouge feu	40759
Verkehrsrot RAL 3020		Rouge traffic	40762
Enzianblau RAL 5010		Bleu gentian	40764
Laubgrün RAL 6002		Vert feuillage	40767
Moosgrün RAL 6005		Vert mousse	40768
Silbergrau RAL 7001		Gris argent	40771
Lichtgrau RAL 7035		Gris clair	40774
Nussbraun RAL 8011		Brun noisette	40776
Cremeweiß RAL 9001		Blanc crém	40779
Tiefschwarz RAL 9005		Noir foncé	40780

Autres teintes réalisables avec le système de mélange couleurs ADLER.

Données techniques de sécurité

Consulter la Fiche des données de sécurité!
Respecter les mesures usuelles de protection, même, s'il s'agit de produits à l'eau.