Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Fiche technique

Dans nos veines coulent les couleurs.

Alkydharzturbo 8054

Durcisseur à base de solvants pour les **systèmes à base de résines synthétiques** et les **huiles, à usage professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8054000210

Généralités

Durcisseur à base de solvants pour les systèmes transparents et opaques à base de résines synthétiques ainsi que des huiles afin d'améliorer la résistance mécanique et chimique et le séchage à conditions climatiques défavorables (température, humidité d'air) et sur les bois riches en substances internes.

Domaines d'utilisation

Composant durcisseur pour les laques-peintures à base de résines synthétiques (par exemple Vivido Expresslack (4504), Vivido Samtalkyd (4514), Vivido Brilliantalkyd (4503), Ferro GSX (4505))

Composant durcisseur pour les produits ADLER Pullex à base de solvants (par exemple Pullex Color (4403), Pullex Renovier-Grund (4416), Pullex Plus-Lasur (4415), Pullex Top-Lasur (4421), etc.)

APPLICATION

Indications d'application

- Mélanger soigneusement Alkydharzturbo (8054) directement après son ajout au composant de vernis.
- Les vernis et teintures mélangés doivent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.
- Ne pas fermer le récipient contenant le matériel durci.

Durée de vie en pot

8 heure(s)

Les vernis mélangés peuvent être appliqués en un jour de travail.

Des températures plus élevées raccourcissent la durée de vie en pot.

Rapport de mélange

8054000210

100 parties en poids de produits ADLER Pullex
5-10 parties en poids de Alkydharzturbo (8054)

100 parties en poids de tous les autres produits autorisés
5-10 parties en poids de Alkydharzturbo (8054)

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

250 ml, 500 ml, 1 l

PACHE Sarl

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Toujours fermer immédiatement le récipient afin d'éviter la pénétration d'humidité de l'air.

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

PACHE sarl