Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Fiche technique

Dans nos veines coulent les couleurs.

Aquafix Ferro 8130

Poudre de fer pour effets de fer véritable et de rouille, à **usage industriel et professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8130000300

Généralités

Poudre de fer permettant d'obtenir des effets de véritable fer et de rouille sur des surfaces en matériau en bois ; basé sur le système en combinaison avec Bluefin Pure Metal (3133).

Domaines d'utilisation



Additif pour les revêtements en métal véritable dans l'ameublement et l'aménagement intérieur.

Basé sur le système en combinaison avec Bluefin Pure-Metal (3133).

APPLICATION

Indications d'application

- Incorporer soigneusement Aquafix Ferro (8130) dans le mélange vernis-durcisseur en évitant la formation de grumeaux. Il est préférable d'effectuer le mélange mécaniquement avec un malaxeur.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter les fiches techniques des produits mélangés.

Quantité d'ajout

250 parties en poids par rapport à 105 parties en poids de vernis ou de mélange vernis/durcisseur.

Nettoyage des outils

Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

1 kg

PACHE Sarl

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

Teintes / Degrés de brillance	Pour une même commande, n'utiliser que du produit provenant du même lot.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Toujours fermer immédiatement le récipient afin d'éviter la pénétration d'humidité de l'air.

Ne pas stocker avec des matériaux riches en oxygène et comburants.

Ne pas stocker avec des matières sujettes à l'inflammation spontanée.

Conserver à l'écart des oxydants, des matières fortement alcalines et fortement acides.

Données techniques de sécurité

- Conserver à l'écart de la chaleur, des surfaces très chaudes, des étincelles, des flammes nues et d'autres types de sources d'inflammation. Ne pas fumer.
- Lors de l'utilisation, formation possible de mélange poussière/air inflammable/explosif.
- Mettre les récipients et l'installation à garnir à la terre.
- Utiliser des équipements électriques protégés contre les explosions.
- En cas d'incendie : Utiliser la poudre spéciale pour les incendies de métaux ou du dioxyde de carbone (CO_2). Ne pas utiliser d'eau.

Lors de l'application, il est conseillé de porter des gants et lunettes de protection.

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

PACHE sarl