Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Fiche technique

Dans nos veines coulent les couleurs.

Aquafix UV 100 8148

Composant de protection contre la lumière pour vernis pour meubles à base aqueuse, à **usage industriel, professionnel et privé**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit

8148000210

Généralités

Solution d'absorbeurs d'UV à base aqueuse à ajouter aux vernis pour meubles incolores Bluefin. Le produit contient une combinaison unique d'agents d'absorption du rayonnement UV. Il renforce la teinte des bois foncés et retarde le vieillissement/jaunissement du bois.

Domaines d'utilisation

S'utilise comme additif pour les vernis de base et de finition (vernis pour meubles Bluefin) afin d'obtenir un bon effet de protection contre la lumière sur de nombreuses essences de bois dans l'ameublement et l'aménagement intérieur.

Pour renforcer la mise en valeur du grain du support, surtout pour les essences de bois foncées.

APPLICATION

Indications d'application

- Veuillez agiter le produit avant usage.
- Incorporer soigneusement Aquafix UV 100 (8148) dans le vernis non durci ni dilué ; incorporer ensuite le durcisseur et les quantités nécessaires de diluant.
- Les vernis et teintures mélangés doivent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.
- Les mélanges peuvent être utilisés pendant 12 semaines.
- En principe, il n'est pas possible, de protéger toutes les essences de bois à l'aide d'absorbeurs d'UV.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter notre **ARL 010 – Directives de travail relatives à l'altération et au jaunissement du bois par la lumière du soleil**.

Quantité d'ajout

Bois clairs comme par exemple érable, chêne : 1,5 % en poids par rapport au vernis
Bois foncés comme par exemple noyer : 3 % en poids par rapport au vernis

PACHE sarl

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Temps de séchage
(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

Le séchage des systèmes de vernis n'est pas influencé par l'ajout de Aquafix UV 100 (8148).

Nettoyage des outils

8029

Laver à l'eau immédiatement après usage.

Pour l'élimination des restes du produit séchés, nous recommandons Aqua-Cleaner (8029) (dilué à l'eau à proportion de 1 pour 1).

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

500 g

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 9 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Données techniques de sécurité

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

PACHE Sarl