Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Fiche technique

ADLER
Dans nos veines coulent les couleurs.

Betoneffekt 4083

Revêtement décoratif contenant une petite quantité de quartz, destiné à recréer un **aspect béton** authentique dans **l'ameublement et l'aménagement intérieur, à usage** industriel et professionnel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Couche d'apprêt pigmentée à base d'eau et de dispersion, contenant une petite quantité de quartz, pour la réalisation d'effets béton de haute qualité. Ce produit se distingue par une très bonne adhérence, une structure avec peu de tension et une application aisée. Il est parfaitement approprié comme base pour les surfaces décoratives dans l'ameublement et l'aménagement intérieur.

Propriétés particulières et normes d'essai

- **Ordonnance française DEVL1104875A**
  relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Pour le vernissage de surfaces normalement sollicitées dans les domaines de l'ameublement et de l'aménagement intérieur, p. ex. dessus de tables et surfaces de rangement dans les pièces d'habitation, façades et surfaces visibles en permanence, surfaces sollicitées des sièges et surfaces non visibles en permanence. Domaines d'utilisation III à IV conformément à la norme ÖNORM A 1610-12.

Revêtement spécial permettant d'obtenir un effet béton pour l'ameublement et l'aménagement intérieur.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 5 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- Appliquer à l'aide d'une taloche en acier inoxydable, épaisseur d'application : 1 à 2 mm. Créer une texture personnalisée plus ou moins grossière ou fine.
- Couvrir et masquer soigneusement les zones ne devant pas être revêtues.
- Vérifier la teinte et la compatibilité ainsi que l'adhérence avec le support en réalisant une surface d'essai.

PACHE sarl

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon : 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/utilisateur, toutefois elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La responsabilité de l'application et de l'emploi du produit livré incombe à l'acheteur/utilisateur, c'est pourquoi nous conseillons de vérifier l'aptitude du produit à l'aide d'un échantillon. Pour le reste, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance.

- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

Technique d'application

	À la spatule
Quantité d'application par couche (ml/m²)	200 - 500

Le produit est prêt à l'emploi.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

Recouvrable	16 heure(s)
Manipulable et empilable	16 heure(s)

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau savonneuse immédiatement après l'emploi.

Pour ôter les restes de produit séchés, nous recommandons Clean Abbeizer-Express (8313).

SUPPORT

Type de support

Panneaux de particules ou matériaux à base de fibres de bois (par exemple, MDF) adaptés au vernissage opaque.

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Pour les applications dans le domaine sanitaire, nous recommandons généralement l'utilisation de panneaux MDF résistants à l'humidité de type V100.

L'utilisation pour les surfaces horizontales, souvent exposées à l'eau comme les meubles sous vasques est déconseillée.

Préparation du support

Matériaux en bois :

Ponçage du bois Grain 150-180

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Couche d'apprêt

Appliquer Betoneffekt (4083) dans la teinte désirée à l'aide d'une spatule lisse.

Séchage intermédiaire : env. 12 heure(s)

Ponçage intermédiaire

En fonction du domaine d'application ou de l'effet souhaité : Grain 80

Il faut éviter de poncer à travers, sinon il peut y avoir des différences de mise en valeur du grain, qui sont encore intensifiées par le jaunissement pendant le vieillissement.

PACHE sarl

Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Couche de finition	Vernis pour meubles résistants à la lumière, tels que Aduro Antiscratch (2517) ou Aduro Legnopur (2513), ainsi que Bluefin Top-Antiscratch (2960) ou Bluefin Terra-Resist (2972), de préférence en finition mat profond (G5 ou G10).

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement	2,7 l
Teintes / Degrés de brillance Color4You	**Teinte(s) standard :** Cuba Libre (4083053189) Bahama Mama (4083053190) Caipirinha (4083053191) Daiquiri (4083053192) White Lady (4083053193) **Base(s) à teinter :** Betoneffekt Basis W15 (4083000015) D'autres teintes peuvent être mélangées à l'aide du **système de mélange de peinture d'ADLER Color4you**. Il est conseillé de faire un essai de couleur sur le support original avec le système d'application choisi, afin d'évaluer la teinte finale. Pour garantir une uniformité des teintes, les produits appliqués sur une surface doivent porter le même numéro de lot. La quantité appliquée, le type d'application et le ponçage peuvent influencer individuellement le résultat ou l'effet obtenu. Veuillez respecter nos directives de travail **ARL 800 - Directive de travail pour le travail (y compris l'entretien et la maintenance) avec les machines de dosage ADLER-Mix, PUR-Mix et Color4You.**
Produits complémentaires	Clean Abbeizer-Express (8313) Aduro Antiscratch (2517) Aduro Legnopur (2513) Bluefin Top-Antiscratch (2960) Bluefin Terra-Resist (2972) Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage	Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).
Données techniques	Teneur en COV du mélange prêt à l'emploi : valeur limite selon la directive 2004/42/CE pour Betoneffekt (Cat A/h) : 30 g/l. Betoneffekt contient au maximum 0 g/l de COV.
Données techniques de sécurité	Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle. En cas de travaux de ponçage, utiliser le filtre anti-poussière P2/P3. Seuls les récipients vidés de tout résidu doivent être envoyés au recyclage; les résidus de matières liquides peuvent être éliminés comme déchets de peintures à base aqueuse, les résidus de matières séchées comme peintures durcies ou comme déchets ménagers. Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.