Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Fiche technique

ADLER Floor-Classic 42120 et suivants
(Vitrification pour parquets)

Description du produit

Vitrification pour parquets incolore, diluable à l`eau, à base d'une dispersion polyuréthanne-acrylate, ne jaunit pas, très bonne résistance à l'abrasion et à la rayure, donne aux surfaces une excellente résistance aux agents chimiques.

Domaines d'utilisation

Habitations privées, pour des planchers comme des entrées, bureaux, escaliers etc. Très adaptée pour les planchers en liège.

En utilisant le produit selon nos conseils on obtient une couche sèche de 80 – 90 µm qui correspond à la catégorie A (efforts moyens) et B (efforts forts) selon la norme autrichienne ÖNORM C 2354.

Application

au pinceau – pinceau acrylique souple pour vernis acryliques
au rouleau – rouleau à poils ras, p.e. rouleau à mohair ou
b rouleau floconné

Faire attention à une application uniforme de la vitrification.

Préparation du suport

Le support doit être sec et sans souillures (p.e. graisse, huile, cire). Si le plancher présente petites fentes et fissures, effectuer une ponçage final avec grain 120, mélanger la poussière de ponçage et ADLER Floor-Fill jusqu'à recevoir une masse applicable à la spatule (rapport de mélange : 1 partie en poids de poussière de ponçage, env. 2 parties en pois de ADLER Floor-Fill). Fermer les fissures et les joints en appliquant ce mélange à la spatule. Après séchage d'env. 1 heure, poncer le bois avec grain 120.

Couche de fond

Appliquer sur les planchers poncés au pinceau, au rouleau ou à la spatule 1 x Fond vitrification ADLER Floor-Start (réduit le collage latérale sur les parquets à l'anglaise). Recouvrable après séchage d'env. 2 heures. **Ne poncer pas ADLER Floor-Start.**
N'appliquer pas à la spatule sur les bois feuillus et tropiques à pores grossiers
.

Couche de finition

2 x au pinceau ou au rouleau ADLER Floor-Classic (Vernis de finition) dans le degré de brillance choisi, temps de séchage entre les couches env. 4 heures (3 x Floor-Classic si Floor-Start a été appliqué à la spatule). Avant la dernière couche et un temps de séchage d'env. 4 heures, poncer légèrement avec grain 240 ou papier d'emerie consumé grain 120. Un temps de séchage plus long améliore la ponçabililé. Eliminer la poussière de ponçage avec un chiffon humide.

Pache-sarl

ADLER-WERK Lackfabrik, A-6130 Schwaz, 0043-5242-6922-432

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l'application et de l'emploi de notre produit incombe entièrement à l'acheteur/utilisateur. Pour le reste, nos conditions de vente générales sont applicables. La présente fiche technique remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications des conditionnements, teintes et degrés de brillance.

Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Renouvellement	Poncer les planchers très usés avec une machine de ponçage au rouleau spéciale pour planchers, pour la bordure utiliser une machine de ponçage pour des coins respectivement une machine de ponçage excentrique. Pour continuer, voir le paragraph "préparation du support". Ne recouvrir pas les éléments de parquets finis avec ADLER Floor-Classic au pinceau, mais traiter les seulement avec ADLER Clean Parkettpflege.
Entretien/Nettoyage	Avec de l'eau ou des produits d'entretien doux, la première fois seulement après 14 jours. Pour l'entretien nous recommandons ADLER Clean Parkettpflege.
Diluant	Eau; le produit est fourni prêt à l'emploi
Température minimum de mise en œuvre et du support	+ 10°C L'humidité atmosférique elevée et/ou les températures basses retardent le séchage. Pour obtenir un bon séchage, il est recommandé d'assurer une bonne ventilation. Eviter l'exposition directe aux rayons solaires pendant l'application.
Temps de séchage (Température d'ambiance 20°)	recouvrable après 4 heures ponçable après 4 heures marcher sur le plancher après 8 heures mettre le tapis après 8 jours
Outils	Nettoyer les outils immédiatement après l'utilisation avec de l'eau. Eliminer les restes secs de peinture avec ADLER Abbeizer (Décapant).
Consommation (par couche)	au pinceau/au rouleau 8 - 10 m²/l
Conditionnement	1 l, 5 l
Délai de conservation	1 an en récipients originaux, pas ouverts
Degrés de brillance	Semi mat 42120 Brillant 42121
Données techniques de sécurité	Consulter la fiche des données de sécurité.

PACHE sarl