Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Fiche technique

Dans nos veines coulent les couleurs.

Grilith Klarlack-Spray 2417

Vernis transparent en spray à base de solvants pour l'intérieur, à usage **industriel et professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Laque de retouche à pulvériser, à séchage rapide et à base de nitrocellulose pour les surfaces de meubles vernies. Le produit se caractérise par un séchage très rapide et un bon écoulement. Vaporisation sans raccords visibles.

Propriétés particulières et normes d'essai

- **ÖNORM A 1605-12 (surfaces de meubles)**
  Détermination de la résistance contre les influences chimiques: 1-C

Domaines d'utilisation

Travaux de retouche sur des petites surfaces dans l'ameublement et l'aménagement intérieur.

Pour la retouche des traces de montage

Pour la retouche des traces d'usure

APPLICATION

Indications d'application

- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Agiter vigoureusement la boîte pendant 2 minutes avant l'application. La bille de mélange doit être audible. Agiter également de temps en temps pendant l'utilisation.
- Tenir la boîte verticalement et vaporiser une couche uniforme, pas trop saturée, à une distance d'environ 20 à 30 cm à température ambiante.
- Afin d'évaluer l'uniformité de la couleur/mise en valeur du grain et la compatibilité, il convient de toujours effectuer une pulvérisation d'essai à un endroit peu visible.
- Procéder éventuellement à une deuxième pulvérisation au bout de 3 à 6 minutes ; plusieurs couches sont préférables à une seule couche épaisse.
- Après usage, retourner la boîte et vider la tête de pulvérisation jusqu'à ce qu'il n'émane rien d'autre que du gaz, afin que la valve ne se bouche pas.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

PACHE sarl

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Technique d'application

Procédé d'application	Bombe à pulvériser
Quantité d'application (m^2 / ml)	2 à 3 m^2 / 150 ml

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

Ponçable et recouvrable :	env. 10 - 15 minutes

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

SUPPORT

Type de support

Bois de feuillus et de conifères (bois massif, bois plaqué, bois de particules (recouverts), matériaux à base de fibres de bois).

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Préparation du support

Bois de feuillus : poncer avec du grain 150-180 et nettoyer
Bois de conifères : poncer avec du grain 100-150 et nettoyer

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Application du produit

1 – 2 x Grilith Klarlack-Spray (2417)

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

Bombe à vaporiser de 150 ml

Teintes / Degrés de brillance

Grilith Klarlack-Spray Stumpfmatt (2417077812)
Grilith Klarlack-Spray Matt (2417050253)
Grilith Klarlack-Spray Seidenmatt (2417077811)
Grilith Klarlack-Spray Farblos, Glänzend (2417050252)

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité

Le flacon pulvérisateur est sous pression. Stocker dans un endroit bien ventilé. Pulvériser à distance du corps. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail. Ne pas pulvériser en direction de flammes ou d'objets incandescents. Ne pas ouvrir de force ni brûler, même après utilisation.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

PACHE SARL