Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Fiche technique

Dans nos veines coulent les couleurs.

Legno Öl 7006

Huile universelle pour **l'ameublement et l'aménagement intérieur**, à usage **privé et professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Huile à séchage rapide, facile à appliquer, pour le traitement des bois de conifères et de feuillus. Le produit se caractérise par un très bon pouvoir de pénétration, une excellente mise en valeur du grain du bois, une bonne résistance à l'eau et un toucher agréable. Antistatique.
Le durcissement s'effectue par absorption de l'oxygène atmosphérique (séchage oxydatif).

Propriétés particulières et normes d'essai

- **DIN 53160-1 et DIN 53160-2**
  Confirmé par un certificat d'examen externe.
  Résistant à la sueur et à la salive.

- **Norme ÖNORM EN 71-3**
  Confirmé par un certificat d'examen externe.
  Sécurité des jouets, migration de certains éléments (absence de métaux lourds).

- **BGR 181 (jusqu'à présent ZH1/571) et DIN 51130**
  Confirmé par un certificat d'examen externe.
  Remplit les exigences requises de la classe anti-glissante R10.

- **Vernissages compatible pour denrées alimentaires**
  Le produit peut être utilisé conformément à la confirmation de l'OFI Technologie & Innovation GmbH pour le vernissage d'objets en bois destinés à un contact occasionnel avec des aliments.

- **Produit de construction testé en matière d'émissions selon les principes DIBt**
  Confirmé par un certificat d'examen externe.

- **Ordonnance française DEVL1104875A**
  relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation

Pour le traitement des surfaces normalement sollicitées dans l'ameublement et l'aménagement intérieur, telles que les meubles de chambre à coucher et de living et les sols en bois.

Pour le traitement de surface des portes intérieures.

Composants

Huiles végétales modifiées, cires, acide silicique, essences inodores, siccatifs sans plomb et sans cobalt.

4-0 ZKL 7006 | 09/26 | remplace 3-0

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- Le produit est prêt à l'emploi.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 10 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 20 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 60 %.
- Laisser le produit appliqué s'imprégner brièvement, puis enlever soigneusement l'excédent avec une toile de coton ou une balle de gaze dans le sens des fibres. La formation de couches doit être évitée à tout prix.
- **Attention :** Veiller à un ponçage du bois et à une application du produit uniformes !
- Les surfaces intérieures des meubles et des armoires ne doivent pas être traitées avec ce produit en couche mince plus d'une fois en raison de possibles nuisances olfactives.
- **Attention :** Pour les bois durs et tropicaux riches en tanins, un essai préalable avec Legno Öl (7006) doit être effectué.
- Pour obtenir une qualité de surface optimale, en particulier sur les bois massifs, il est recommandé d'humidifier le bois poncé avec de l'eau et, après séchage, d'effectuer un ponçage de lissage avec le dernier grain utilisé.
- Afin d'augmenter la résistance mécanique et chimique, Legno Öl (7006) peut être durci avec 5 % de Legno Hardener (7084) pour une application professionnelle. Incorporer soigneusement le composant durcisseur dans l'huile. La durée de vie en pot est de 3 heure(s). Pour les teintes blanches, l'utilisation de Legno Hardener (7084) est déconseillée en raison d'un léger jaunissement dû au durcisseur.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos directives de travail **ARL 013 – Mesures de sécurité lors de l'application des huiles et cires à** séchage oxydatif et **ARL 160 – Directive de travail pour les huiles et les cires.**

Technique d'application

	Pistolet à godet	Au pinceau	Au rouleau	Au chiffon
Buse de pulvérisation Ø (mm)	1,5	-		
Pression de pulvérisation (bar)	2 - 3	-		
Rendement par application (m²/l)	15 - 30			
Quantité d'application par couche (g/m²)	30 - 50	-		

Le rendement indiqué inclut la perte de pulvérisation.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

Couches suivantes	après env. 4 heure(s)
Complètement sec	après env. 7 jour(s)

PACHE SARL

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.) 	Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation, de l'humidité relative de l'air, de la pression d'empilage et des conditions d'empilage. Afin d'obtenir un séchage sans défaut, il faut prévoir une bonne ventilation des locaux. Un faible échange d'air, par exemple en raison d'un empilage dense, retarde le séchage. Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage. Un retard de séchage peut se produire sur les bois riches en tanins (p. ex. chêne, iroko).
Nettoyage des outils 	Immédiatement après usage avec Legno-Reiniger (7003) ou Adlerol-Verdünner (7231).

SUPPORT

Type de support	Bois de feuillus à pores fins et grossiers, bois de conifères.
Qualité du support	Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.
Humidité du bois	**Bois de feuillus :** 12 % ± 2 % **Bois de conifères :** 15 % ± 2 %
Préparation du support 	**Meubles:** Poncer avec un grain de 180 à 240 et nettoyer. L'humidification du bois poncé avec de l'eau et, après séchage, un ponçage de lissage avec le dernier grain utilisé sont particulièrement avantageux pour les bois massifs. **Sols en bois et parquets :** Poncer avec un grain de 100 à 180 et nettoyer. L'humidification du bois poncé avec de l'eau et, après séchage, un ponçage de lissage avec le dernier grain utilisé sont particulièrement avantageux pour les bois massifs. Éliminer la poussière de bois.

ÉTAPES DE TRAITEMENT

Traitement de base	1 x Legno Öl (7006)
Ponçage intermédiaire 	Léger polissage Grain 280 – 360 Éliminer la poussière de bois.
Traitement final	1 x Legno Öl (7006)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage	**Nettoyage** à l'eau, Clean-Möbelreiniger (7202), Clean-Parkettreiniger (7207) ou avec un détergent doux. Utiliser Legno Reiniger (7003) en cas de

PACHE Sarl

salissure graisseuses. Le nettoyage doit être effectué au plus tôt 14 jours après l'application de l'huile/la cire/l'huile-cire dure.

Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs.

Nettoyage et entretien

Pour les **travaux de rafraîchissement et d'entretien**, appliquer 1 couche de Legno Pflegeöl (7009) et enlever l'excédent.

Veuillez consulter nos directives de **travail ARL 252 – Instructions d'entretien pour les sols traités avec Legno-Öl ou Legno-Color et ARL 254 – Instructions d'entretien pour les meubles traités avec Legno-Öl ou Legno-Color.**

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

750 ml ; 2,5 l ; 5 l et 20 l

Teintes

Teinte(s) standard :
Farblos (7006000200)
Weiß (7006050000)

La teinte finale dépend fortement de la couleur propre du bois et de la quantité de produit appliquée.

Produits complémentaires

Adlerol-Verdünner 7231 (7231)
Clean-Möbelreiniger (7202)
Legno Hardener (7084)
Legno Pflegeöl (7009)
Legno Reiniger (7003)

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Nous recommandons de transvaser le contenu de récipients entamés dans des récipients plus petits afin d'éviter une gélification/une formation de peau.

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

GISCODE

Ö60

Données techniques de sécurité

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Les chiffons ayant été imbibés de produits séchant par oxydation présentent un risque d'autoinflammation ! Étaler les chiffons imbibés pour les faire sécher ; les conserver dans des récipients métalliques fermés ou sous eau.

Pour les travaux de ponçage, utiliser au moins un filtre anti-poussière P2 comme équipement personnel de protection, afin de se protéger de la poussière de ponçage et de bois.

L'application du produit dans des cabines de pulvérisation contaminées par des poussières de pulvérisation contenant de la nitrocellulose est interdit en raison du risque de combustion spontanée !

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

PACHE sarl