Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Fiche technique

ADLER
Dans nos veines coulent les couleurs.

Legno Wachs 7008

Cire universelle pour **l'ameublement et l'aménagement intérieur**, à usage **privé et professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Cire facile à appliquer et à séchage rapide pour le traitement des bois de conifères et de feuillus. Confère aux éléments en bois traités un élégant effet mat ainsi qu'un toucher velouté et agréable. Antistatique.
Le durcissement s'effectue par absorption de l'oxygène atmosphérique (séchage oxydatif).

Propriétés particulières et normes d'essai

- **Ordonnance française DEVL1104875A**
  relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation

Pour le traitement des surfaces faiblement à normalement sollicitées dans l'ameublement et l'aménagement intérieur, telles que les meubles de chambre à coucher et de living, les lambrissages et les plafonds en bois.

Non approprié pour les zones d'éclaboussures !

Composants

Huiles végétales modifiées, cires, essences désaromatisées à faible odeur, siccatifs sans plomb et sans cobalt.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- Le produit est prêt à l'emploi.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 10 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 20 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 60 %.
- Laisser le produit appliqué s'imprégner brièvement, puis enlever soigneusement l'excédent avec une toile de coton ou une balle de gaze dans le sens des fibres. La formation de couches doit être évitée à tout prix.
- Les surfaces intérieures des meubles et des armoires ne doivent pas être traitées avec ce produit en couche mince plus d'une fois en raison de possibles nuisances olfactives.
- Les surfaces séchées sont brossées avec une brosse à lisser (combinaison fibre-cuir) ou un groupe de brossage mécanique dans le sens du veinage, de sorte à obtenir une surface satinée au toucher velouté.

PACHE Sarl

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

- **Attention :** Veiller à un ponçage du bois et à une application du produit uniformes !
- **Attention :** Pour les bois durs et tropicaux riches en tanins, un essai préalable avec Legno Wachs (7008) doit être effectué.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.
- Veuillez respecter nos directives de travail **ARL 013 – Mesures de sécurité lors de l'application des huiles et cires à** séchage oxydatif et **ARL 160 – Directive de travail pour les huiles et les cires.**

Technique d'application



	Pistolet à godet	Au pinceau	Au rouleau	Au chiffon
Buse de pulvérisation Ø (mm)	1,8	-		
Air de pulvérisation (bar)	2 - 3	-		
Rendement par application (m²/l)	15 - 30			
Quantité d'application par couche (g/m²)	30 - 50	-		

Le rendement indiqué inclut la perte de pulvérisation.

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

Traitement suivant	6 heure(s)
Complètement sec	7 jour(s)

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Afin d'obtenir un séchage sans défaut, il faut prévoir une bonne ventilation des locaux. Un faible échange d'air, par exemple en raison d'un empilage dense, retarde le séchage.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Un retard de séchage peut se produire sur les bois riches en tanins (p. ex. chêne, iroko).

Nettoyage des outils



Immédiatement après usage avec Legno-Reiniger (7003) ou Adlerol-Verdünner (7231).

SUPPORT

Type de support

Bois de feuillus à pores fins et grossiers, bois de conifères.

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Humidité du bois	**Bois de feuillus :** 12 % ± 2 % **Bois de conifères :** 15 % ± 2 %
Préparation du support	Ponçage graduel du bois jusqu'à Grain 180 - 240

ÉTAPES DE TRAITEMENT

Traitement de base	1 x Legno Wachs (7008) Si un soulignement de l'aspect naturel du bois plus prononcé est souhaité, nous recommandons Legno Öl (7006).
Ponçage intermédiaire	Léger polissage Grain 280 – 360 Éliminer la poussière de bois.
Traitement final	1 x Legno Wachs (7008)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyage	Nettoyer à l'eau, avec Clean-Möbelreiniger (7202) ou un nettoyant ménager doux. Utiliser Legno Reiniger (7003) en cas de salissure graisseuses. Le nettoyage doit être effectué au plus tôt 14 jours après l'application de l'huile/la cire/l'huile-cire dure. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs.
Nettoyage et entretien	Pour les travaux de rafraîchissement et d'entretien, appliquer 1 couche de Legno Wachs (7008) et enlever l'excédent.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement	750 ml, 5 l
Produits complémentaires	Adlerol-Verdünner 7231 (7231) Clean-Möbelreiniger (7202) Legno Öl (7006) Legno Reiniger (7003) Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage	Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé. Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C). Nous recommandons de transvaser le contenu de récipients entamés dans des récipients plus petits afin d'éviter une gélification/une formation de peau. Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.
GISCODE	Ö60

PACHE Sarl

Données techniques de sécurité

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Les chiffons ayant été imbibés de produits séchant par oxydation présentent un risque d'autoinflammation ! Étaler les chiffons imbibés pour les faire sécher ; les conserver dans des récipients métalliques fermés ou sous eau.

Pour les travaux de ponçage, utiliser au moins un filtre anti-poussière P2 comme équipement personnel de protection, afin de se protéger de la poussière de ponçage et de bois.

L'application du produit dans des cabines de pulvérisation contaminées par des poussières de pulvérisation contenant de la nitrocellulose est interdit en raison du risque de combustion spontanée !

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

PACHE sarl