Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Fiche technique

ADLER
Dans nos veines coulent les couleurs.

Legnofix 7080

Solution de fixation prête à l'emploi pour les **teintures de meubles**, à **usage industriel et professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Agent de fixage à base aqueuse et prêt à l'emploi pour fixer les colorants de teinture sur la surface en bois afin d'éviter par la suite leur élimination en cas d'utilisation de revêtements sans formation de film (huiles, cires). Les surfaces teintées atteignent une résistance à l'eau plus élevée.
Spécialement pour les systèmes de teinture standards ADLER à base aqueuse dans les domaines d'application recommandés pour ces teintures.
Une utilisation avec les systèmes de teinture standards ADLER à base de solvants dans les domaines d'application recommandés pour ces teintures est également possible.

Propriétés particulières et normes d'essai

- **Ordonnance française DEVL1104875A**
  relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Pour les meubles, l'aménagement intérieur, les lambrissages et les plafonds en bois.

Application en combinaison avec un vernis de finition approprié.

APPLICATION

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 15 °C minimum.
- Legnofix (7080) est appliqué directement sur la teinture séchée. Temps de séchage de la teinture : environ 2 heures à température ambiante.
- Utiliser Legnofix (7080) pour toutes les parties d'une commande !
- Un mélange de Legnofix (7080) avec la teinture n'est pas possible.
- Ne pas reverser le produit de l'outil d'application ou du produit pollué par la poussière de bois dans le récipient d'origine.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

PACHE sarl

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

Technique d'application

	Pistolet à godet
Buse de pulvérisation Ø (mm)	1,5
Pression de pulvérisation (bar)	2,0 - 2,5
Quantité d'application par couche (ml/m²)	40
Rendement par application (m²/l)	10

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

Recouvrable à température ambiante	après env. 12 h

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de la couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Éviter les rayons directs du soleil !

Nettoyage des outils

Laver à l'eau immédiatement après usage.

SUPPORT

Type de support

Bois de feuillus et de conifères (bois massif)

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Préparation du support

Choisir un ponçage du bois légèrement plus fin avant la teinture, afin d'atteindre une surface plus lisse après l'huilage ou l'application de la cire :

Bois de conifères : grain 150-180

Bois de feuillus : Grain 180-220

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Application de la teinte

L'application de teinture doit être adaptée au ponçage plus fin.

La teinture doit sécher environ 2 heures à température ambiante avant la fixation.

En cas d'utilisation de teintures positives, il faut veiller à ce que l'effet positif se soit entièrement développé.

Application du produit

1 x Legnofix (7080)

Appliquer de manière uniforme et avec un excédent modéré dans le sens des fibres du bois, de manière à ce que les surfaces semblent légèrement mouillées.

Revêtement suivant

Séchage intermédiaire : env. 12 heures

La surface préparée peut être traitée avec une huile pour bois appropriée (par exemple, Legno Öl (7006)) ou une cire pour bois (par exemple, Legno Wachs (7008)).

PACHE sarl

Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

1 l ; 5 l

Teintes / Degrés de brillance

Legnofix (7080000210)

Avant d'entamer les travaux de teinture et de recouvrement, il convient de toujours effectuer une teinture d'essai et une fixation sur le bois original et de traiter avec le matériau de recouvrement prévu afin de pouvoir évaluer la teinte finale.

Produits complémentaires

Legno Öl (7006)
Legno Wachs (7008)

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Données techniques de sécurité

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

En règle générale, l'inhalation d'aérosols de vernis en cas d'application par pulvérisation doit être évitée. Cela est garanti par le port conforme d'un masque respiratoire (filtre combiné A2/P2).

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

PACHE Sarl