Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Fiche technique

Dans nos veines coulent les couleurs.

Mattkonzentrat 4511

Concentré de matage pour les **vernis à base de résines synthétiques à usage privé, industriel et professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Numéro(s) de produit	4511000210
Généralités	Additif à base de solvants destiné à la réduction ciblée du degré de brillance, sans altérer les propriétés fondamentales du film.
Domaines d'utilisation	Cet additif peut être utilisé en combinaison avec des vernis à base de résines synthétiques et de solvants.

APPLICATION

Indications d'application

- Bien remuer ou bien agiter le produit avant usage. (1 minute dans le vibrateur).
- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 10 °C minimum.
- Vérifier le degré de brillance, la teinte, la compatibilité et l'adhérence avec le support en réalisant une surface d'essai.
- Les vernis mélangés doivent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.
- Incorporer soigneusement Mattkonzentrat (4511) dans le vernis non dilué ; incorporer ensuite les quantités nécessaires de diluant.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat. Les écarts entraînent des défauts de film et des problèmes d'adhérence ainsi que des altérations de la stabilité aux intempéries et des teintes.

Quantité d'ajout

Pour les produits utilisés à l'intérieur : 10 % max.

Pour les produits utilisés à l'extérieur : 5 % max.

Temps de séchage
(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

Le séchage des systèmes de vernis n'est pas influencé par l'ajout de Mattkonzentrat (4511).

PACHE sarl

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon : 0043/5242/6922-301, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/utilisateur, toutefois elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La responsabilité de l'application et de l'emploi du produit livré incombe à l'acheteur/utilisateur, c'est pourquoi nous conseillons de vérifier l'aptitude du produit à l'aide d'un échantillon. Pour le reste, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance.

Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Nettoyage des outils

8014

Immédiatement après usage avec KH-Spritzverdünner (8014).

Pour ôter les restes de produit séchés, nous recommandons Clean Abbeizer-Express (8313).

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

1 l

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 5 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Toujours fermer immédiatement le récipient afin d'éviter la pénétration d'humidité de l'air.

Données techniques de sécurité

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

PACHE sarl