Pache SARL - 64 Route de Gravin, 74300 Magland
04 50 89 57 17 contact@pache-adler.fr
www.pache-adler.fr

Fiche technique

ADLER
Dans nos veines coulent les couleurs.

Poly-Feinspachtel 7526

Mastic bi-composant universel pour **l'ameublement et l'aménagement intérieur à usage industriel et professionnel**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Généralités

Mastic polyester bi-composant à usage universel pour l'égalisation des imperfections. Bonne aptitude à l'étirage grâce à une consistance particulièrement crémeuse. Haut pouvoir de remplissage et grande stabilité, égalisation des petites rayures et des aspérités grâce à une structure particulièrement fine, durcissement rapide, bonne aptitude au ponçage, très bonne adhérence sur le métal et le bois, même à des températures élevées (jusqu'à env. 100 °C). Résistant à l'eau, à l'essence, aux huiles minérales ainsi qu'aux lessives alcalines et acides dilués.

Propriétés particulières et normes d'essai

- **Ordonnance française DEVL1104875A**
  relative à l'étiquetage des produits de revêtement pour le bâtiment concernant leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation



Imperfections du bois dans les domaines de l'ameublement et de l'aménagement intérieur et égalisation des surfaces métalliques.

APPLICATION

Indications d'application

- La température du produit, du support et ambiante doit être de + 10 °C minimum.
- Les conditions optimales de traitement sont comprises entre 15 - 25 °C à une humidité d'air relative de 40 - 80 %.
- La réaction de durcissement est accélérée par la chaleur et retardée par le froid.
- Si le produit doit être appliqué en couches plus épaisses, il convient de travailler avec le moins de durcisseur possible ou en plusieurs couches.
- Toute modification du processus de traitement, des conditions environnementales, le non-respect des consignes ou l'utilisation de produits non mentionnés peuvent avoir une influence défavorable sur le résultat.

PACHE Sarl

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax : 0043/5242/6922-309, Courriel : technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance disponibles.

Rapport de mélange

100 parties en poids de Poly-Feinspachtel (7526)
1 à 4 parties en poids de Poly-Hardener 7517 (7517)

1 g correspond à env. 4 à 5 cm de produit du tube à visser.

Les deux composants sont mélangés jusqu'à ce qu'une teinte homogène soit obtenue.

Une quantité de durcisseur supérieure à 4 % réduit l'adhérence et peut avoir un impact négatif sur le séchage de la surface.

Une quantité de durcisseur inférieure à 1 % retarde le durcissement ou, à basse température, entraîne un durcissement incomplet et une surface qui reste très collante.

Durée de vie en pot

env. 2 à 6 min

Une prolongation de la durée de vie en pot n'est pas possible.

Des températures plus élevées raccourcissent la durée de vie en pot.

Ne préparer que la quantité de matériau pouvant être utilisée pendant la durée de vie en pot.

Technique d'application

Procédé d'application	À la spatule

La forme et l'état de surface de la pièce ainsi que le type d'application influencent la consommation réelle. Les valeurs de consommation exactes peuvent seulement être déterminées en réalisant un essai de revêtement au préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)

Ponçable (poncer, percer, fraiser)	après env. 30 minutes
Recouvrable	après env. 3 - 5 heure(s)

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation, de l'humidité relative de l'air, de la pression d'empilage et des conditions d'empilage.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

Nettoyage des outils



Immédiatement après usage avec de Waschverdünner (8501) ou Nitro-Verdünner (8017).

Le mastic durci ne peut plus être éliminé à l'aide de solvants, mais uniquement de manière mécanique ou par l'action de températures élevées (> 200 °C).

SUPPORT

Type de support

Bois / Métal (fer, acier, aluminium)

Qualité du support

Le support doit être sec, propre, bien adhérent, exempt de substances ségrégatives telles que graisse, cire, silicone, résine, etc. et de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Préparation du support

Métal :

Dérouiller jusqu'au métal blanc. Éliminer soigneusement les impuretés grasses ou huileuses avec Clean Multi-Entfetter (7233). Poncer mat à l'aide d'un tampon abrasif et de Clean Multi-Entfetter (7233).

Bois et matériaux en bois :

Il est conseillé d'appliquer le produit à un intervalle le plus bref possible après ponçage, afin d'éviter une réduction de la capacité d'adhérence.

Bois de feuillus : grain 150-180
Bois de conifères : grain 100-150

Pache Sarl

Anciennes couches de peinture :

Éliminer les anciens vernis non durcis et les vernis acryliques thermoplastiques.

STRUCTURE DE REVÊTEMENT

Généralités

Les structures de revêtement suivantes sont exemplaires.

Application du produit

1 x Poly-Feinspachtel (7526)

Ponçage intermédiaire

Poncer les parties mastiquées avec du grain approprié au support.

Le ponçage intermédiaire doit avoir lieu immédiatement avant l'application de la couche de vernis suivante, pour garantir une bonne adhérence intercouche.

Revêtement suivant

Cycles d'application couvrants :

La surface traitée avec le mastic peut être recouverte avec les apprêts suivants :

Bois et matériaux en bois :

Aduro Spritzfüller (2410) / Aduro Ecofill (2416) / Aduro Ecofill Smart (2317) / Bluefin Isospeed (3134) / etc.

Couche finale selon les exigences avec Pigmopur G50 (2406), Bluefin Pigmocryl NG dans diverses qualités, etc.

Métal :

Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)

Couche finale selon les exigences avec Vivido 2K-PU-Multilack M (4526), Vivido 2K-PU-Multilack G (4527), etc.

Revêtements incolores (dans le secteur de l'ameublement) :

Poly-Feinspachtel peut être recouvert avec les systèmes de vernis polyuréthanes bi-composants Aduro Legnopur (2513), Aduro Vento (2660), Aduro Strong (2528) et Aduro Naturmatt (2525) ainsi qu'avec les systèmes de vernis pour meubles à base d'eau Bluefin Terra-Resist (2972) et Bluefin Unistar Thix (2966).

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

1 kg

Teintes

Teinte(s) standard :
Weiß - inkl. Härter (7526080972)
Schwarz - inkl. Härter (7526080973)
Braun - inkl. Härter (7526081070)
Dunkelbraun - inkl. Härter (7526081071)

Produits complémentaires

Aduro Ecofill (2416)
Aduro Ecofill Smart (2317)
Aduro Naturmatt (2525)
Aduro Legnopur (2513)
Aduro Spritzfüller (2410)
Aduro Strong (2528)
Aduro Vento (2660)
Bluefin Isospeed (3134)
Bluefin Resist (2963)
Bluefin Unistar Thix (2966)
Clean Multi-Entfetter (7233)
Nitro-Verdünner 8017 (8017)
Pigmopur G50 (2406)
Poly-Hardener 7517 (7517)
Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)

Vivido 2K-PU-Multilack G (4527)
Vivido 2K-PU-Multilack M (4526)
Waschverdünner 8501 (8501)

Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.

AUTRES REMARQUES

Délai de conservation/stockage



Au moins 1 année(s) dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30 °C).

Bien refermer les récipients entamés et utiliser leur contenu au plus vite.

Données techniques de sécurité

Le produit est uniquement approprié pour l'application industrielle et professionnelle.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et la manipulation, ainsi que la gestion des déchets dans la fiche de données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

PACHE sarl