

Aviva Tiefengrund WV

4074000200

Couche de fond hydrosoluble pour l'intérieur et l'extérieur pour **le particulier et le professionnel**

DESCRIPTION DE PRODUIT

Généralités

Couche de fond facile à appliquer, hydrosoluble, peu odorante, perméable à l'eau, à base d'une dispersion et au bon pouvoir de pénétration. Consolide les supports friables et égalise les supports minéraux fortement absorbants et présentant des degrés d'absorption différents.

Qualités particulières Normes de contrôle



- **Ordonnance française DEVL1104875A** relative à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils : A+

Domaines d'utilisation




Pour les supports minéraux friables et absorbants comme le crépi, le béton, les aires en ciment, les matériaux à base de plâtre, etc. en intérieur et en extérieur.

MODE D'EMPLOI

Indications d'application



- Bien remuer ou agiter le produit avant usage.
- Ne pas appliquer en cas de températures inférieures à 5°C et/ou une humidité relative de l'air > 80%
- Préférer une application au pinceau ou à la brosse
- Pour les panneaux en plâtré, prépeindre avec Aviva Tiefengrund WV dilué à l'eau 1:1.
- Appliquer non dilué sur les supports fortement absorbants
- Éviter un séchage brillant.
- Une humidité de l'air élevée et/ou des températures basses ralentissent le séchage

Technique d'application

Méthode d'application	Au pinceau
Dilution	Eau
Rapport de dilution	jusque 1:1
Rendement par application (m ² /l)1 non dilué	env. 8
Rendement par application (m ² /l)1 dilué	env. 16

La qualité et le type de support ont une influence sur la consommation/le rendement. Les valeurs de consommation exactes ne peuvent être déterminées que par le biais d'un essai de revêtement préalable.

Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Couche suivante	Après env. 5 h
-----------------	----------------

Les valeurs citées doivent servir de référence. Le séchage dépend de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Éviter les rayons directs du soleil (séchage trop rapide).

Nettoyage des outils

Nettoyer à l'eau immédiatement après l'emploi.

Éliminer les résidus de peinture séchés avec ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

SUPPORT**Type de support**

Pour les supports minéraux absorbants comme le crépi, le béton, les aires en ciment, etc. et les matériaux à base de plâtre ainsi que les couches de peinture anciennes absorbantes et très adhérentes.

Qualité de support

Le support doit être sec, propre et exempt de substances entraînant une mauvaise adhérence ; son adhérence ainsi que sa compatibilité doivent être vérifiées.

Veuillez respecter la norme ÖNORM B2230 partie 2.

Voir aussi la réglementation allemande VOB, partie C, DIN 18363, paragraphe 3, Peinture et Vernissage.

Les revêtements qui s'écaillent doivent être éliminés intégralement.

Préparation du support

- Aucun prétraitement n'est nécessaire pour les supports propres, secs et adhérents.
- Réparer les petits trous, les petites fissures ou inégalités à l'aide d'un mastic adapté. Poncer les bavures et dépoussiérer.
- Laisser sécher le crépi frais, le béton et les aires en béton au moins 4 semaines. Nettoyer mécaniquement les dépôts de saleté, les agents de démoulage ou la couche de fines.
- Éliminer parfaitement les impuretés graisseuses ou huileuses avec ADLER Entfetter 80394.
- Laver en profondeur les peintures à la colle.

STRUCTURE DU REVÊTEMENT**Couche de fond**

1 x Aviva Tiefengrund WV 4074000200

En fonction du pouvoir absorbant, dilué à l'eau jusqu'à 1 pour 1.

Couche de finition	Peinture murale Aviva souhaitée, peinture pour façade ADLER ou revêtement pour béton ADLER. Veuillez respecter les fiches techniques de chaque produit.
---------------------------	--


INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement	1 l; 5 l; 10 l
Teintes/degrés de brillance	Farblos (incolore) 4074000200

Produits complémentaires	ADLER Entfetter 80394 ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125
---------------------------------	--

AUTRES INDICATIONS

Délai de conservation/stockage Minimum 3 ans dans son récipient d'origine fermé.



Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des températures élevées (supérieures à 30 °C).

Code produit pour les peintures et les vernis M-GF01

Données techniques Teneur en COV Valeur limite CE pour Aviva Tiefengrund WV (Cat. A/a) : 30 g/l (2010). Aviva Tiefengrund VW contient < 1 g/l de COV.

Données techniques de sécurité



Veuillez respecter la fiche de sécurité correspondante ! La version actuelle peut être consultée sur le site internet www.adler-lacke.com.